

業界初JIS A 5536 床シート・床タイル用接着剤
「耐水型」認証品JIS A 5536 F☆☆☆☆
床タイル・床シート用接着剤／平場用(耐水形)
ウレタン樹脂系
CE0318801

オートン フロアQィックZERO

オープンタイムゼロ！溶剤臭ゼロ！しかも速乾！！**環境配慮**

溶剤臭が無く安全

強力接着

塩ビ等に強力接着

耐水性能

耐水性を有します

**①環境・安全配慮型です**従来の溶剤系に比べ、臭気が僅かで作業環境に配慮、
また非危険物扱いとなるため取り扱いが容易です。**②塩ビ等の高分子系床材に強力接着**

塩ビ等の高分子系（樹脂）材料の接着が可能です。

③耐水性能（耐水型）を有しますJIS A 5536 高分子系張り床用接着剤「耐水型」
の性能規格をクリアします。**施工時にはこんなメリットがあります。****【オープンタイム無し（ZERO）でOK】**

塗布後、オープンタイムゼロで即張り付けが可能。溶剤系のような床材の膨れも心配がありません。

更に！**【施工可能面積が約1.5倍】**接着剤単位量当たりの施工面積が従来品（当社、溶剤系床用）
の1.5倍。（約250g～300g/m²）**【主な適応材料】**

長尺塩ビシート、塩ビタイル等の塩ビ床材やコルクタイルの張り付け。



水を媒体としてウレタン樹脂を粒子状に分散させたエマルジョン系接着剤です。

安全性や施工性に優れ、従来の溶剤系接着剤とは異なる新しいタイプの高分子系張り床材 / 平場用接着剤です。

【性状】

項目		測定値 (代表値)	試験方法
主成分		ウレタン樹脂	-
溶剤成分		水	-
外観		白色粘稠液	目視
比重	(-)	1.05	比重カップ法
不揮発分	wt%	44.0	105℃-3hr 加熱残分
粘度 (mPa・s)	5℃	20rpm	BH型回転粘度計 ローターNo.6 起動1分後 ※TI値=(2rpm)/(20rpm)
		TI値	
	25℃	20rpm	
		TI値	
	35℃	20rpm	
		TI値	



【接着性】

一般的なアクリル樹脂系エマルジョンタイプに比べ強力な接着力を発揮。また、水系でありながら、溶剤系を対象とした JIS A 5536 高分子系張り床材用「耐水型区分」の規格値をクリア。

項目		測定値 (代表値)	破壊位置	JIS規格
引張接着強さ [N/mm ²] 塩ビタイル/モルタル	常態	2.4	GA	0.8以上
	水中浸漬	1.0	GA	0.5以上
90度剥離接着強さ [N/25mm] 塩ビシート/モルタル	常態	61	F/GA	20以上
	水中浸漬	55	GA	10以上

※試験方法

JIS A 5536「床仕上げ材用接着剤」

常態: 23℃50%RH × 2 日

水中浸漬: 常態 + 23℃水中浸漬 × 7 日

破壊位置 F: 床材の破壊

GA: 接着剤と下地材の界面剥離

【主な用途】

- 塩ビ等高分子系床材の張付け
- その他一般建築物の内装及び外装の一部

【適応下地】

- コンクリート、モルタル、木質系下地材など

【主な適応材料】

- 長尺塩ビシート、塩ビタイル
- コルクタイル等

【保管・ご使用上の注意】

- 1) 一液性の為、溶剤や他の材料と混ぜないで下さい。
- 2) 媒体の水が凍結する恐れがあります。5～35℃で保管して下さい。
※一度凍結すると、解凍してのご使用ができません。
- 3) 接着剤塗布後は直ちに床材を貼り付けて下さい。
- 4) 鋼板、防水材等の水が抜けない下地箇所には使用しないでください。
- 5) 雨天時また施工直後に水がかりになるような場合は使用しないで下さい。
- 6) ポリエチレンやポリプロピレン等の難接着材は、期待される性能を発揮出来無い場合があります。事前にお問い合わせください。

【標準塗布量】

- 250g / m² ～ 300g / m² NET12kg (樹脂製)

【張付け可能時間】

20分以内を目安として下さい。下地の状況や気温で変化しますので、施工前にご確認願います。

【注意書き】

屋外又は換気の良い区域でのみ使用してください。
作業の際、適切な保護具（ゴーグル・手袋等）を着用してください。
本来の用途以外には使用しないでください。
子供の手の届かない所に保管してください。
本製品を使用して体に異常を感じた場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
内容物や容器を廃棄する時は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
詳しくは、安全データシート (SDS) をご確認ください。